# भारत की राजपत्र The Gazette of India

श्रसाधारण

# **EXTRAORDINARY**

भाग II--- लण्ड 3--- उपलण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311]

नई बिल्ली, मंगलवार, ध्रगस्त 25, 1970/भाष्ट्र 3, 1892

No. 311]

NEW DELHI. TUESDAY, AUGUST 25, 1970/BHADRA 3, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह भ्रालग संकलन के रूप में रक्षा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

#### MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August 1970

**S.O.** 2815.—Whereas the Central Government is of the opinion, that, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the enamelwares should be subject to inspection prior to export:

And whereas the Central Government has formulated the proposal specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, and in supersession of the notifications of the Government of India in the late Ministry of Commerce S.O. 2696, dated the 25th August, 1965, S.O. 1275, S.O. 1276 and S.O. 1277 dated the 25th April, 1966, the Central Government hereby publishes the said proposal for the information of the public likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of publication of this notification to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1-B, Ezra Street, 7th Floor, Calcutta-1.

#### Proposals

- (1) To notify that enamelwares shall be subject to quality control and inspection prior to export;
- (2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Enamelwares (Inspection) Rules, 1969 set out in Annexure I to this notification as the type of inspection which would be applied to such enamelwares prior to export;
- (3) To recognise the specifications as declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract for enamelwares subject to a minimum of the specifications as set out in Annexure II to this notification as the standard specifications for enamelware;
- (4) To prohibit the export, in the course of international trade, of any such enamelware unless the same is accompanied by a certificate issued by one of the agencies established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that such enamelwares satisfy the conditions relating to inspection and conform to the specifications applicable to them under item (3).
- 2. In this notification, "enamelware" means articles made with vitreous enamel (porcelain enamel) other than those with coloured or decorated inside contact surface, meant for domestic and hospital use.
- 3. Nothing in this notification shall apply to the export by land, sea or air, of samples of enamelwares, the f.o.b. value of which does not exceed one hundred and twenty-five rupees to prospective buyers.
  - 4. This notification shall come into force from. ......

#### ANNEXURE I

#### (See sub-para 2 of para 1)

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963.

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Enamelwares (Inspection) Rules, 1969.
  - (2) They shall come into force on .....
  - 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—
    - (a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);
    - (b) 'Agency' means any one of the Export Inspection Agencies at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras established by the Central Government under section 7 of the Act;
    - (c) 'Council' means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act:
    - (d) 'Enamelware' means articles made with vitreous enamel (porcelain enamel) other than those with coloured or decorated inside contact surface, meant for domestic and hospital use.
- 3. Basis of inspection.—Inspection of enamelwares shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act. Sampling shall be done as per the Tables mentioned in the Schedule to these rules.
- 4. Procedure of inspection.—(1) An exporter intending to export enamelwares shall given intimation in writing of his intention so to do and submit along with such intimation the declaration as to agreed specification of the export contract, to any one of the agencies to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 3 and shall simultaneously forward a copy of the intimation for inspection to the nearest office of the Export Inspection Council either at 'World Trade Centre', 14/1-B, Ezra Street, 7th Floor, Calcutta-1 or Mani Mahal, 11/21, Mathew Road, Bombay-4 or 6B/9, Northern Extension Area, Rajinder Nagar, New Delhi-5.
- (2) Every intimation and declaration under sub-rule (2) shall be given not less than ten days before the expected date of shipment.

- (3) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (2), the Agency shall carry out the inspection of enamelwares in accordance with rule 3 and the instructions in this behalf issued by the Export Inspection Council from time to time.
- (4) After satisfying itself that enamelwares conform to the requirements of rule 3, the Agency shall issue a certificate declaring the consignment as Exportworthy.
- 5. Place of inspection.—Inspection of enamelwares for the purposes of these rules shall be carried out, either—
  - (a) at the premises of the manufacturer, or
  - (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter, provided adequate facilities for the purpose exist therein.
- 6. Inspection fee.—Subject to a minimum of rupees twenty five, a fee at the rate of thirty paise for every hundred rupees of the f.o.b. value shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee for one or more consignments of any particular item offered at one time and place.
- 7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4, may, within ten days of receipt of communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of exports consisting of not less than three persons appointed for the purpose of the Central Government.
  - (2) The decision of the panel on such appeal shall be final.

#### SCHEDULE

## Sampling Tables and criteria for conformity

#### TABLE I

Sl. No.		ence to is in An II		- Characteristics' are	No. of samples to be tested in a lot	Permissible No. of defectives in the sample	
ī.	4·1	•	•	Adhesion test	Allenamelwares of same type and size in a consignment.	2	Nil
2.	4 · 2			Quench test	Do.	I	Nil
3.	4.3			Leak test	Do.	2	Nil
	4 · 4 1 · 2	•		Citirle Acid test Material, shape and dimensions	Do.	As per sampling schedule given in Table II	Nil As per sampling schedule given in Table II
6.	3.			Workmanship and finish	Do.	Do.	Do.

#### TABLE II

No. of enamelwares in a lot								Sample size	Permissible No, of defectives in the sampel	
Upto 100 .									13	0
101 to 300 .									32	0
301 to 1000 .									80	I
1001 to 3000									125	3
3001 to 10000									200	5
10001 and above									300	7

#### ANNEXURE II

#### 1. Material

1.1. The steel sheet should be of a guage as per agreement between the buyer and the exporter.

#### 2. Shape and dimensions

2.1. The design, dimensional details and capacity of enamelwares, shall be as per agreement between the buyer and the seller. The tolerances on the same shall be as follows:

Diemensions -- ± 2.5 %
Capacity -- ± 2.5 %

#### 3. Workmanship and finish

- 3.1. The surface of the ware shall not have any flaws like pinholes, cracks or crevices.
- 3.2 The material shall have a glossy finish, and the colour, texture and thickness of enamel shall be evenly matched.

#### 4. Tests

- 4.1, Adhesion test.—A steel ball weighing 100 g, when allowed to fall freely from a height of 57 cm, on the surface of the enamelware, shall not produce any dent or large patch of peeled surface.
- 4.2. Quench test.—The surface of the enamelware shall not show any crack or bare patches when the wares are kept inside a furnace at 200 degrees C for 10—20 minutes and immediately plunged in water at room temperature.
- 4.3. Leak test.—The enamelware shall be allowed to remain in water coloured with eosin for at least 10 minutes. During the test, there shall be no infiltration of coloured water to inside.
- 4.4. Citric Acid test.—The surface of the enamelware shall be free from dirt and grease by wiping with acetone and drying. A 3 cm. diameter thin filter paper shall be placed on the cleaned surface of the enamel, on the top of which a thicker filter paper 2.5 cm. diameter shall be placed. Citric acid solution (100 g/litre) shall be dropped on the filter papers until these are saturated. The filter papers shall be then covered with a watch glass to prevent evaporation. The filter papers shall be removed after 20 ± 1 minutes and the surface shall be washed with running tap water and dried with a clean cloth. The enamel shall not show any perceptible change i.e. there shall not be any loss of gloss. The mark of an HB pencil drawn across both the treated and untreated surface shall not be retained more by the one surface than by the other after they have been rubbed with a clean dry cloth.

#### 5. Packing

- 5.1. Enamelwares shall be packed in accordance with the stipulation of the buyer in such a manner as to ensure the safe arrival of the wares to the destination without any damage.
- 5.2. The packages weighing upto 50 kg. shall be able to withstand a drop from a height of 190 cm. without any damage to the contents inside or package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of weather, and moisture contamination.

[No. 60(18)/69-Exp. Insp.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

## विशेशी व्यापार मंत्रालय

# ग्रिषस्थना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1970

का० था० 2815.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (गण नियंतण थ्राँर निरीक्षण) श्रिधिनियम, 1963 (1963 का 22) की घारा 6 द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए, एने मल का सामान निर्यात से पूर्वत निरीक्षण के श्रध्यधीन होना चाहिए;

भौर यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिद्धिट प्रस्ताव बनाये हैं भौर निर्यात (गुण नियंत्रण श्रौर निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार उन्हें निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है;

श्रतः श्रवः, उत्तत उप नियम के अनुसरण में श्रीर सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचनार्श्रों का० ग्रा० 2696 तारीख 25 अगस्त, 1965, का० ग्रा० 1275 श्रीर का० ग्रा० 1277 तारीख 25 अप्रैल 1966 को श्रिष्ठकांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्रारा उनत प्रस्तावों को उसे जनता की जानकारी के लिए जिसका एतद्द्रारा प्रभावित होना संभाव्य है प्रकाशित करती है। एतद्द्रारा सूचना दी जाती है कि जो व्यक्ति उक्त प्रस्तावों की वावत श्राक्षेप या सुझाव भेजना चाहे वे इस श्रिधसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् 'यह दें देंड सेन्टर' 14/1वी एजरा स्ट्रीट, सातवीं मंजिल, कलकत्ता-1 को भेज सकते हैं।

#### प्रस्ताव

- (1) यह ग्रधिसूचित करना है कि एनैमल का सामान निर्यात से पूर्व गुण नियम्त्रण भीर निरीक्षण के श्रव्यधीन होगा;
- (2) निरीक्षण के उस प्रकार को विनिर्दिष्ट करना जो इस ग्रधिसूचना के उपाबन्ध 1 में किए गए एनैमल का सामान (निरीक्षण) नियम, 1969, के प्रारूप के भ्रनुसार एनैमल के सामान को निर्यात से पूर्व निरीक्षण के प्रकार के रूप में लागू होगा ;
- (3) उस विनिर्देश की जिसे निर्यातक एनैमल के सामान के निर्यात संविदा में करार किए गए विनिर्देश के रूप में घोषित करे, इस ग्रिधसूचना के उपाबन्ध (2) में उपवर्शित विनिर्देश के न्यूनतम के ग्राध्यधीन, एनैमल के सामान के लिए मानक विनिर्देश के रूप में मान्यता देना;
- (4) मन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान एनैमल के सामान का निर्यात तब तक प्रतिषेध करने के लिए जब तक कि उनके साथ निर्यात (गुरा नियंत्ररा भौर निरीक्षरा) भ्रधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के भ्रधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित भ्रभिकरणों में से एक के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्न न हो कि एनैमल का सामान निरीक्षण से सम्बन्धित शतीं को पूरा करता है भीर मद (3) के भ्रधीन उनको लागू विनिर्देशों के भ्रनरूप है ।
- 2. इस अधिसूचना में "एनैमल का सामान" में कोचाम एनैमल (पोर्सेलेन एनैमल) से बनी हुइ बस्सुएं (उन बस्तुओं से भिन्न जिनका भीतर का संस्पर्ण तल रंगीन या अलंकृत हो, जो घरेलू और अस्पताल के उपयोग के लिये आभयित हैं) अभिन्नेत हैं।
- 3. इस म्रधि चना की के ई बात स्थल, समुद्र या वायु द्वारा निर्यात किए गए एनैमल के सामान के उन नमूनों को लागू नहीं होगी जिनका भावी केता के लिए पोत पर्यन्त निः गुरूक मूरूय एक भी पच्चीस रूपय ने मधिक नहीं।
  - 4. यह **प्रधिसूचना**

से प्रवृत होगी।

उपाबन्ध ।

(पैरा 1 का उप परा 2 देखिये)

नियति (गुण नियंत्रण भ्रौर निरीक्षण) श्रिधिनियम, 1963 की धारा 17 के श्रिधीन बनाए जाने वाले प्रस्थापित नियमों का प्रारूप।

- 1. संक्षिप्त नाम भीर प्रारम्भ (1) ये नियम एनैमल के सामान का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969 कहे जा सकेंगे।
  - (2) ये

- 2. परिभाषाएं इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से धन्यया धरेक्षित हो --
  - (क) 'झिंबिनियम' से निर्यात (गुण नियंत्रण घौर निरीक्षण) घिंधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिनेत हैं;
  - (ख) 'ग्रिभिकरण' से केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित ग्रिविमियम की घारा 7 के मधीन मुम्बई, कलकत्ता कोचीन, दिल्ली ग्रीर मद्रास में स्थित में से कोई एक नियति निरीक्षण ग्रिभिकरण ग्रिभिग्रेत है ;
  - (ग) 'परिषद्' से घ्रधिनियम की धारा 3 के घ्रधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् घ्रभित्रेत है;
  - (घ) 'एनैमल का सामान' से कोचीन एनेमल (पोर्सेलेन एनैमल) से बनी वस्सुएं उन वस्तुओं से भिन्न जिनके भीतर का संस्पर्ण तल रंगीन या श्रलंकृत है जो घरेलू श्रीर श्रस्पताल के उपयोग के लिए भाशायित है श्रिभिन्नेत हैं।
- 3. निरिक्षण का प्राणार एनैमल के सामान का निरीक्षण यह देखने के धाशय से किया जायगा कि वे श्रिधिनियम की धारा 6 के श्रिधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के धनुरूप हैं । इन नियमों को धनुसूची में सारणी में विणित के धनुसार नमूने लिये जाएंगं ।
- 4. निरिक्षण की प्रक्रिया.—(1) कोई निर्यात कर्ता जो एनेमल के सामान का निर्यात करना चाहता हो, ऐसा करने के प्रपने आशय का एक लिखित प्रशापन देगा और ऐसे प्रशापन के साथ निर्यात संविदा में करार पाए गए विनिर्देशों की एक घोषणा किसी भी एक प्रभिकरण को देगा ताकि वह नियम 3 के श्रनुसार निरीक्षण करने में समर्थ हो और साथ साथ निरीक्षण के लिए प्रशापन की एक प्रति निर्यात निरीक्षण परिषद के समीपस्थ कार्यालय, 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' 14/1बी एजरा स्ट्रीट, सातवीं मंजिल कलकत्ता—1, या मनी महल, 11/12, मैंब्यू रोड, मुम्बई—4 या 6 बी/9 नार्दने एक्सटेंगन एरिया, राजिन्दर नगर, नई दिल्ली—5 को भेजेंगे।
- (2) उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक प्रज्ञापन और घोषणा पोत्तभरण की संभावित तारीख से दस दिन से अन्यून दी जाएगी।
- (3) उपनियम (2) के प्रधीन प्रशापन और घोषणा की प्राप्ति पर वह प्रशिकरण नियम 3 की श्रीर परिषद् द्वारा इस निमित्त समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार एनैमल के सामान का निरीक्षण करेगा।
- (4) जब अभिकरएा का यह समाधान हो जाए कि एनैमल का सामान नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं तो वह यह घोषणा करते हुए कि परेषण निर्यात योग्य है एक प्रमाण पक्ष जारी करेगा।

- 5. निरीक्षण का स्थान.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए एनैमल के सामान का निरीक्षण या तो
  - (क) विनिर्माता के परिसर पर, या
  - (ख) उस परिसर पर जहां निर्यात कर्ता द्वारा माल प्रस्थापित किया जाता है, परन्तु यह तब जब कि वहां पर इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।
- 6. निरोक्षण फीस.—निर्यातकर्ता श्रिभकरण को निरीक्षण फीस के रूप में एक और एक समय और सथान पर किसी विरोध प्रस्थापित मद के किसी एक या श्रिधक परेषण के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रति एक सौ रुपये पर तीसनैसे की दर से फीस इस गर्त के अध्यधीन संदत्त करेगा कि न्यूनसम फीस 25 रुपये होगी ।
- 7. श्रापोल.—(1) श्रिभिकरण द्वारा नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन प्रमाण पक्ष देने से इन्कार करने के कारण अपित कोई अपिकत उसे ऐसे इन्कार की संसूचना की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त तीन से अन्यून अपितयों के विशेषकों के एक पेनल को अपील कर सकता है।
  - (2) ऐसी अपील पर पैनल का निश्चय अन्तिम होगा।

श्रनुसूची प्रतिचयन सारणी श्रीर श्रनरूपता-कसौटी सारणी 1

क्रम सं∘	उपाबंध 2 में पैरे का हवाला	लक्षण	लाट श्राकार	लाट में परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की संख्या	नमूने में स्नृटि युक्तो की <b>घनु</b> ज्ञेय सं०
<del></del>	1	2	3	4	5
1	4.1	म्रासंजन परिक्षण	परेषण में एक ही प्रकार श्रीर झाकार के सब एनैमल का सामान	2	शून्य
2	4.2	शमन परीक्षण	यथोक्त	1	शून्य
3	4.3	च्यवन परीक्षण	यथोक्त	2	<b>म्</b> न्य
4	4.4	सिद्रिक धम्ल परी- क्षण	यथोक्त	2	शून्य

THE GA	ZETTE (	OF	INDIA	EXTRAORDINARY	7
--------	---------	----	-------	---------------	---

PART II-

5

7

	1	2	3	4	5
5	1 ग्रौर 2	सामग्री, ग्राकार श्रौर विमाएं	यथोक्त	गई प्रतिच	में दी सारणी 2 में दी यन अनु-गई प्रतिचयन अनु- अनुसार सूची के अनुसार
6	3	कर्म-कोशल श्रीर परिसज्जा	यथोनत	यथोक्त	यथोषत
			सारणी 2		
-	में एनैमल की संख्या	<del>के</del>	नमूने का श्राका	τ	नमूने में लुटियुक्तों की श्रनुज्ञेय संख्या
100 तक	•		13		0
101 से	300		32		0
301 से	1000		81		1
1000	से 3000		125		3

## उपायन्ध 2

# 1. सामग्री

1416

 इस्पात की चादर केता भीर निर्यात क के बीच हुए करार के गेज के अनुसार होनी चाहिए।

# 2. ब्राकृति धौर विमाएं

3001 से 10,000

10,000 श्रीर श्रधिक

2.1 एनैमल के सामान के डिजाइन, विमीय अ्यौरे श्रौर धारिता के केता श्रौर विकेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी। उस पर गूंजाइश निम्न के अनुसार होगी:—

200

300

विमाएं ‡2.5% धारिता ‡2.5%

# 3. कर्म कोहाल झ<sup>ैर</sup> परिसण्जा

- 3.1 सामान के तल पर कोई वोष यथा सूची छिद्र, दरारें या विदरिके नहीं होंगी।
- 3.2 सामान की परिसज्जा चमक दार होगी, स्रौर एनैमल का रंग, गठन श्रौर मोटाई समरूप से मेल खाते होंगे ।

# 4. परीक्षण

- 4.1 **भासंजन परीक्षण**.---100 ग्राम भार की इस्पात की एक गेंद जब 57 सें० मी० की ऊंचाई से एनैमल के सामान के तल पर स्वतन्त्र रूप से गिराई जाय तो उस पर न तो कोई चब पड़ेगा या न कोई बड़ो परत निकली सतह बनेगी ।
- 4.2 शमन परीक्षण.— एनैमल के सामान के तल राल, जब सामान 200 सें० ग्रेड पर 10-12 मिनट के लिये भट्टी में रखने पर श्रीर तुरन्त कमरे के तापक्रम पर पानी में डबोने पर दरारे या खाली पैच दिखाई नहीं देंगे ।
- 4.3 च्यावन परीक्षण ---एनीमल के मामान को इयोसिन से रंगीन पानी में कम से कम 10 मिनट के लिये रहने दिया जाएगा। परीक्षण के दौरान रंगीन पानी का भीतर अन्तः स्पन्दन नही होगा।

सिद्रिक ग्र-ल परीक्षण --- एनैमल के सामान का तल ऐसोटोन से पोछने ग्रीर सुखाने पर धूल श्रीर ग्रीज से मुक्त होगा। एनैमल के साफ तल पर 3 सेंटी मीटर व्यास का एक फिल्टर पत्न रखा जाएगा जिसके ऊपरी सिरे पर 2.5 सें की ब्यास का उससे मोटा फिल्टर पत्न रखा जाएगा। सिद्रिक ग्रम्ल का विलयन (100 ग्राम लिटर) फिल्टर पत्नों पर तब तक गिराया जाएगा जब तक वे संतृष्त न हो जाएं। तब वाप्पन को रोकने के लिए फिल्टर पत्न धान-ग्लास से ढक दिये जायेगे। फिल्टर पत्न 20 नि 1 मिनट पश्चात् हटा लिये जायेगे श्रीर तल नल के बहते हुए पानी से धोया जाएगा ग्रीर साफ कपड़े से सुखाया जाएगा। एनैमल में कोई प्रत्यक्षदर्शी परिवर्तन, नहीं दिखाई देगा ग्रयात् चमक में कोई कमी नहीं होगी। उपचारित ग्रीर अनुपचारित दोनों तलों पर, एच बी पेंसिल का खीचा हुमा चिह्न साफ सुखे कपड़े से रगड़ने के पश्चात् एक तल पर दूसरे तल से ग्राधक ही रहेगा।

## 5. वैकिंग

5.1 एनैमल का सामान केता के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार इस रीति से पैक किया जाएगा जिससे सामान की गन्तव्य स्थान पर बिना किसी क्षति के सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित हो सके।

5.2 50 किलो प्राम भार तक के पैकेज, 190 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिरने पर इसमें के अन्तिविष्टों या पैकेज को कोई क्षति पहुंचाए बिना, सहन करने में समर्थ होंगे । पैकेज मौसम के प्रतिकृत प्रभाव ग्रीर नवी संदूषण से पर्योप्ततः संरक्षित किथे आएंगे।

[सं॰ एफ॰ 60(18)/69-एक्सपो इन्सपे०] के॰ एस॰ भटनागर, संयुक्त सन्विव।